

Tài liệu kỹ thuật

VIETSEAL 123 Adhesive Plus là một loại keo đa công dụng gốc cao su tổng hợp, có tính chất trung hòa khi khô và rất thích hợp để trám trét hầu hết các loại vật liệu xây dựng. VietSeal 123 Adhesive Plus thích hợp để trám các mối ghép chồng trên máng xối, mái nhà và cửa sổ lấy sáng. VietSeal 123 Adhesive Plus cũng được dùng để trám các bề mặt tường ngoài nhà, container, kim loại, gỗ, kính, kẽm, gạch ceramic, quạt thông gió, nhiều loại nhựa và dùng trong các ứng dụng trám trét khác trong xây dựng.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

- Tính chất trung hòa khi khô – sê không ăn mòn kim loại hay bê tông.
- Có thể sơn phủ với sơn nước hoặc sơn dầu
- Có thể sử dụng trên những bề mặt ướt hoặc dính dầu
- Không làm ố bẩn bề mặt vật liệu
- Khả năng chống thay đổi thời tiết và tia tử ngoại tốt
- Khô mặt nhanh hơn silicone

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Bề mặt sử dụng phải bảo đảm sạch, khô, không bị dính bụi, rỉ sét, các mảnh vụn của chất trám cũ và xà phòng. Nếu cần, rửa sạch tạp chất bằng bàn chải sắt và dầu hôi
2. Cắt đầu ống keo và gắn vòi nhựa vào. Cắt đầu vòi nhựa với độ xéo 45°. Gắn ống keo vào súng bơm keo
3. Dùng súng bơm, tỳ chắc vào khe hở hay bề mặt vật liệu, giữ lực bơm đều sao cho keo trong ống được đẩy ra ngoài và phân bố đi đều trước mũi ống bơm và dồn vào khe hở hoặc lên các bề mặt cần trám.
4. Để mặt trám bằng phẳng và gọn gàng, dùng bay trám có nhúng dầu hôi ép mặt keo ngay sau khi bơm. Nếu dùng băng keo dán, phải gỡ băng keo ngay sau khi trám
5. Keo sê khô mặt ngay, độ cứng của keo sê đạt mức tối đa sau vài ngày.



6. Lau sạch dụng cụ với dầu hôi hay rượu trắng trước khi keo dính trên đó bị khô.

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu : Khả năng chống thay đổi thời tiết và tia tử ngoại tốt

Bảo quản : Tồn trữ sản phẩm ở nhiệt độ dưới 40°C, tránh xa lửa và nguồn nhiệt

Hạn sử dụng : 18 tháng kể từ ngày sản xuất.

LƯU Ý:

- VietSeal 123 Adhesive Plus không thích hợp dùng trám kín các cấu kiện chứa nước hay các khu vực ngập nước thường xuyên

- Để đạt hiệu quả tối ưu khi trám các khe hở rộng và sâu, nên dùng chất đệm để giảm bớt chiều sâu khe hở.
- VietSeal 123 Adhesive Plus không thích hợp dùng cho một số loại nhựa ví dụ như styrene foam. Nên thử một phần nhỏ trước khi sử dụng hàng loạt.
- Keo chưa khô có thể làm ngứa mắt và da khi tiếp xúc

ĐỀ SẢN PHẨM XA TẦM TAY TRẺ EM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM

Hạng mục	Thông số kỹ thuật
Màu sắc	Xám
Thành phần hóa học	Thixothropic
Độ chảy xệ	Không
Khối lượng riêng	1.23
% chất rắn theo khối lượng	80 – 83%
Thời gian khô mờ	20 – 30 phút
Thời gian khô hoàn toàn	15 – 17 ngày
Độ cứng theo thang đo Shore A	Tối thiểu 48 shore A
Cường độ chịu lực (khi dán inox lên tôn tráng kẽm)	150 – 200 psi
Khả năng đàn hồi (tỷ lệ % dãn dài)	20 – 25 % Khả năng đàn hồi lâu dài thấp

THÔNG TIN CẦN CHÚ Ý

Những thông tin trên đây là chính xác và đáng tin cậy, tuy nhiên người sử dụng phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn cách thức tiến hành thích hợp. Không có sự bảo hành liên quan đến từng trường hợp sử dụng cụ thể vì nhà cung cấp không thể biết được tất cả các điều kiện sử dụng và cách sử dụng sản phẩm như thế nào. Người sử dụng phải kiểm tra cẩn thận mức độ phù hợp của sản phẩm và từ đó quyết định cách sử dụng thích hợp.

Nếu sử dụng sản phẩm này mà cần được sự chấp thuận của các cấp chính quyền thì người sử dụng tự chịu trách nhiệm xin các giấy phép liên quan.

Nhà cung cấp chỉ bảo đảm rằng sản phẩm này đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trên, không có sự bảo hành cho bất kỳ trường hợp nào khác. Trong trường hợp sản phẩm không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trên, thì nhà cung cấp chỉ có trách nhiệm hoàn lại số tiền mua sản phẩm hoặc thay thế bằng một sản phẩm khác mà không bồi thường thêm và không chịu trách nhiệm về bất kỳ một sự thiệt hại nào khác.

Yêu cầu thông tin đầy đủ về sản phẩm, xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TM – DV TÂN NAM ĐÔ

14 Trần Thiện Chánh, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Tel:(84.8)38622 968 – Fax: (84.8)38622 969 – Email: info@tndcompany.com

Website: www.tannamdo.com